

TUOTEKUVAUS

Tervaton, nopeasti kuivuva perinteinen primeri kaikille materiaaleille vesilinjan alapuolella. Voidaan käyttää myös sulkumaalina kaikkien Internationalin, sekä yhteensopimattomien tai tuntemattomien antifoulingmaalien välillä.

* Primocon estää TBT:n vuotamista alla olevasta antifoulingmaalista edellyttäen se levitetään vähintään 80µm paksuna kuivana kerroksena (vähintään 2 kerrosta telalla) ja että värikalvo pysyy virheettömänä.

TUOTETIEDOT

Väri	YPA984-Harmaa
Kiilto	Matta
Tiheys	1.1
Kuiva-ainepitoisuus	33%
Normaali säilytysaika	2 vuotta
VOC	584 g/l
Purkin koko	750 ml, 2.5 l, 5 l

KUIVUMIS-/PÄÄLLEMAALAJAT

	Kuivuminen							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Pölykuiva	1.5 tuntia		1 tuntia		1 tuntia		1 tuntia	
Päällemaalataan	Päällemaalaus Alustan lämpötila							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.
Micron 350	6 tuntia	1 kk	3 tuntia	1 kk	3 tuntia	1 kk	3 tuntia	1 kk
Primocon	3 tuntia	ääretön	3 tuntia	ääretön	3 tuntia	ääretön	3 tuntia	ääretön

Huom: Muille antifouling maaleille kuten Cruiser Uno EU, Boatguard EU, Ultra EU, Cruiser Polishing Antifouling, Cruiser Premium Plus, Interspeed Extra, Micron Superior, Micron Extra EU, Micron 99, Navigator, Ultra 300, Boatguard 100, Cruiser 200/250, Trilux 200 and Trilux Hard Antifouling, Uni-Pro 250 käytetään samoja ylimaalausajoja kuin Micron 350. Jos maksimi päällemaalaus aika on ylitetty, hio pinta 80-180 karkealla hiomapaperilla. Kuivumisaikat koskevat siveilin- ja telamaalauksia.

KÄYTTÖOHJE

Esikäsittely

Pese kaikki pinnat paitsi TERÄS Super Cleanerillä.

PALJAS GELCOAT Hio 180-220 karkealla hiomapaperilla.

PALJAS PUU/VANERI Hio kevyesti 80-180 karkeuden paperilla jonka jälkeen 280 karkeuden paperilla. Poista hiontapöly harjaamalla tai pyyhkimällä. Mikäli ohentimella pyyhkimällä, anna kuivua ennenkuin puulle tarkoitettua tuotetta käytetään (lue tuotteen käyttöohje).

ALUMIINI Suorita rasvanpoisto ohentimella tai Super Cleanerilla. Hio huolella käyttäen 24-120 karkeuden (alumiinille soveltuvaa) hiontapaperia. Suositellaan karkeata paperia saavuttaakseen optimaalisen tartunnan. Puhdista huolella ja anna kuivua. Esipohjusta Internationaalin Pohjamaalilla (8 tunnin sisällä) noudattaen Pohjamaalin ohjeistusta.

SINKKI/GALVANOITU TERÄS Suorita rasvanpoisto ohentimella tai Super Cleanerilla. Hio huolella käyttäen 60-120 karkeuden paperia. Puhdista huolella ja anna kuivua kokonaan. Pohjusta käyttämällä Internationaalin primeriä jokaiseen työhön annetuilla ohjeistuksilla.

LYIJY Suorita rasvanpoisto ohentimella tai Super Cleanerilla. Hio huolella 120 paperilla tai koneellinen teräsharjaus. Puhdista huolella ja anna kuivua. Pohjusta käyttämällä Internationaalin primeriä jokaiseen työhön annetuilla ohjeistuksilla.

TERÄS Hiekkapuhalla Sa 2½ lähes valkoiseksi metallipinnaksi. Jos hiekkapuhallus ei ole mahdollista, kulmahio metallipinta 24-36 karkealla hiomalaikalla tasaiseksi, puhtaaksi, kirkkaaksi metallipinnaksi 50-75 mikronin teräväkulmaisella kuviolla.

Käytä pienemmille pinnoille kulmahiomakonetta. Pohjusta Primocon -tuotteella, jota on ohennettu 10-15 % Ohenteella nro 3.

AIKASEMMIN POHJAMAALATTU PINTA

Hyvässä kunnossa Poista kaikki irtomateriaali. Pese makealla vedellä. Anna kuivua.

Huonossa kunnossa Poistetaan Interstripillä.

Menetelmä

Jos pintaa joudutaan tasoittamaan, käytä suositeltua kittiä ensimmäisen Primocon-kerroksen levittämisen jälkeen. Poista kaikki pöly rätilä ennen maalauksia. Levitä seuraavat määrät kerroksia: GRP - 1, Puu/Vaneri - 3, Alumiini/Metalliseos/Sinkki/Galvanoitu teräs/Lyijy/Teräs - 5, Sulku/tiivistyskerros - 1.

Vihjeitä

Sekoitus Sekoita hyvin ennen käyttöä.

Ohenne YTA085 Ohenne nro 3 GTA007.

	Puhdistusaine YTA085 Ohenne nro 3 Korkeapaineruisku Paine: 211 bar. Suutin: 2180-2680.
Tärkeitä tietoja	Älä käytä alle 5 °C lämpötiloissa. Älä maalaa päälle 2-komponenttituotteilla. Ympäristön lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C. Tuotteen lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C. Alustan lämpötilan on oltava 3 °C kastepisteen yläpuolella ja enintään 35 °C. Tietyissä olosuhteissa 40 mikronin kuivakalvopaksuuden saavuttaminen yhdellä maalikerroksella voi olla vaikeaa. Gelcoatille voidaan maalata yksi Primocon-kerros, mutta silloin kuivakalvopaksuuden on oltava vähintään 20 mikronia. Muille materiaaleille on levitettävä useampi kerros, jotta saataisiin alustan suojaamiseksi riittävän paksu maalikerros. Primocon estää TBT:n (tributyylitina) vuotamista alla olevasta antifoulingmaalikerroksesta kun se peitetään 80µm paksulla kerroksella (vähintään 2 kerrosta telalla). Olemme tutkineet TBT:n vuotoasteen Primoconilla ylimaalatusta (suositukseen mukaan levitettynä) TBT SPC (Superyacht 900) antifoulingmaalista ja todenneet että vuotaminen on ehkäisty. Vuotoasteen määrittämiseksi on käytetty ASTM F5108-90 (2002) standardin mukaista menetelmää (Standard Test Method for Organotin Release Rates of Antifouling Coating Systems in Sea Water).
Yhteensopivuus/Alustat	Sopii kaikille eritellyille pinnoille.
Kerrosten määrä	1-5 siveltimellä alustasta riippuen
Peittokyky	(Teoreettinen) - 8.33 m²/l (Käytännössä) - 7.4 m²/l siveltimellä
Suositeltu kuivakalvopaksuus per kerros	40 µm kuiva
Suositeltu märkäkalvopaksuus per kerros	121 µm märkä
Levitysmenetelmät	Korkeapaineruisku, Sivellin, Tela

KULJETUS-, SÄILYTYS- JA TURVALLISUUSTIEDOT

Säilytys	YLEISET TIEDOT: Altistumista ilmalle tai äärimmäisille lämpötiloille on vältettävä. Tämän tuotteen täyden säilymisajan varmistamiseksi purkki on suljettava huolellisesti ja sitä on säilytettävä 5 °C-35 °C lämpötilassa. Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa. KULJETUS: Primocon on säilytettävä hyvin suljetuissa astioissa kuljetuksen ja säilytyksen aikana.
Turvallisuus	YLEISTÄ: Lue terveys- ja turvallisuustiedot etiketistä, saatavana myös Teknisestä tuestamme. Älä hävitä purkkeja tai kaada maalia viemäriin kotona, vaan käytä tarkoitukseen osoitettuja paikkoja. Maalien kannattaa antaa kovettua ennen hävittämistä. HÄVITTÄMINEN: Ylijäänyt Primocon ei sovi hävitettäväksi kotitalousjätteen mukana tai muille paikoille ilman lupaa. Jäätteet on toimitettava kunnan osoittamiin paikkoihin.
VASTUUVAPAUSLAUSEKE	<i>Tässä annetut tiedot eivät ole täydellisiä. Jos tuotteen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ei ole tehty kirjallista kyselyä, sitä käytetään omalla vastuulla emmekä vastaa lopputuloksesta emmekä tuotteen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista (lukuunottamatta kuolemaa tai laiminlyönnistä johtuvaa tapaturmaa tai vahinkoa). Näitä tietoja päivitetään jatkuvasti kokemuksistamme, testeistä ja tuotekehityksestä saatujen uusimpien tietojen pohjalta.</i>