

TUOTEKUVAUS

Interdeck antaa luistamattoman pinnan. Sisältää hienojakoisen pulverin ja se on helppo levittää useimpiin materiaaleihin.

* Matala kiilto estää sokaisevan auringonheijastumisen syntymisen kannelle.

* Helppo levittää

* Saatavissa monena eri värinsävynä.

Kova polyuretaanipinta suojaa kannen jokapäiväiseltä kulutukselta.

TUOTETIEDOT

Väri	YJB000-Valkoinen, YJB923-Squall Blue, YJC089-Cream, YJF684-Harmaa, YJG009-Sand Beige Osa värisävyyistä löytyy ainoastaan tietyissä pakkauskoissa.
Kiilto	Puomikiiltävä
Tiheys	1.4
Kuiva-ainepitoisuus	56%
Normaali säilytysaika	2 vuotta
VOC	357 g/l
Purkin koko	750 ml

KUIVUMIS-/PÄÄLLEMAALAUSSAJAT

	Kuivuminen							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Pölykuiva	5 tuntia		4 tuntia		3 tuntia		2 tuntia	
Läpikovettunut	4 päivää		3 päivää		2 päivää		1 päivää	

	Päällemaalaus Alustan lämpötila							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.
Päällemaalataan								
Interdeck	24 tuntia	4 päivää	20 tuntia	3 päivää	16 tuntia	2 päivää	12 tuntia	1 päivää

KÄYTTÖOHJE

Esikäsittely

AIKAISEMMIN MAALATUT PINNAT

Hyvässä kunnossa Pese Super Cleanerillä, huuhtele makealla vedellä ja anna kuivua. Hio 280-320 karkealla hiomapaperilla.

Huonossa kunnossa Poista kaikki vanha maali ja pohjamaalaa pinta.

POHJAMAALAUUS Paljaan pinnan esikäsittelyohjeet on annettu kyseisen primerin tuoteselosteessa.

PALJAS PUU Hio ensin 80-180 karkealla hiomapaperilla ja sen jälkeen 280 karkealla hiomapaperilla. Poista hiontapöly harjaamalla tai pyyhkimällä. Mikäli ohentimella pyyhkimällä, anna kuivua ennenkuin puulle tarkoitettua tuotetta käytetään (lue tuotteen käyttöohje).

TERÄS Poista rasva liuottimella tai Super Cleanerilla. Hiekkapuhalla Sa 2½ lähes valkoiseksi metallipinnaksi. Jos hiekkapuhallus ei ole mahdollista, kulmahio metallipinta 24-36 karkealla hiomalaikalla tasaiseksi, puhtaaksi, kirkaaksi metallipinnaksi 50-75 mikronin teräväkulmaisella kuviolla. Käytä pienemmille pinoille kulmahiomakonetta. Puhdista huolella ja anna kuivua. Pohjusta käyttämällä Internationaalin primeriä jokaiseen työhön annetuilla ohjeistuksilla.

ALUMIINI Poista rasva liuottimella tai Super Cleanerilla. Hio huolella käyttäen 24-120 karkeuden (alumiinille soveltuvaa)hiontapaperia. Suositellaan karkeata paperia saavuttaakseen optimaalisen tartunnan. Puhdista huolella ja anna kuivua. Espohjusta Internationaalin Pohjamaalilla (8 tunnin sisällä) noudattaen Pohjamaalin ohjeistusta.

GELCOAT Poista rasva liuottimella tai Super Cleanerilla. Hio huolella käyttäen 60-120 karkeuden paperia. Puhdista huolella ja anna kuivua. Pohjusta käyttämällä Internationaalin primeriä jokaiseen työhön annetuilla ohjeistuksilla.

VANHENTUNUT/SÄÄLLE ALTISTUNUT GELCOAT Vanhetuneen/säälle altistuneen gelcoat in huokoisuuden vuoksi liotin-/kosteussulkeumat maalaamisen jälkeen ovat huomattavasti suuremmat kuin gelcoat in ollessa uusi. Tällaiset sulkeumat saattaa rakkuloittaa maalikalvon. Maalikalvon rakkuloitumisen estämiseksi suositellaan 3 kerrosta Interprotectia sulkumaaliksi gelcoatille. Interprotect on päällemaalattava Perfection Pohjamaalilla ennen pintamaalin maalaamista.

KAIKKI MATERIAALIT Mikäli kittausta tarvitaan, käytä sopivaa tuotetta Internationaalin tuotevalikoimasta .

Menetelmä

Hio pohjustusmaali 180-220 märeillä tai kuivalla hiomapaperilla. Poista pöly rätiltä. Levitä 1-2 kerrosta.

Vihjeitä

Sekoitus Sekoita hyvin ennen käyttöä.

Ohenne YTA800 Ohenne nro 1

	Puhdistusaine Ohenne nro 1 Ilmanvaihto ja kosteudenvälvonta Levitä kuivassa, hyvin tuuletetussa tilassa. Muuta Parhaimman tuloksen saavuttamiseksi, töppää siveltimeillä tai käytä mohairtelaa.
Tärkeitä tietoja	Ulkokäyttöön. Tuotteen lämpötilan on oltava vähintään 10 °C ja enintään 30 °C. Ympäristön lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C. Alustan lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C.
Yhteensopivuus/Alustat	Sopii kaikille materiaaleille ja kitatuille pinnoille. Ei sovi jatkuvasti vesilinjan alapuolella oleville pinnoille. Älä pese korkea-alkalisilla puhdistusaineilla.
Kerrostien määrä	1-2 kerrosta
Peittokyky	(Teoreettinen) - 11.2 m ² /l (käytännöllinen) 10.08 m ² /l
Suosittelut kuivakalvopaksuus per kerros	50 µm kuiva
Suosittelut märkäkalvopaksuus per kerros	93 µm märkä
Levitysmenetelmät	Sivelliin, Tela. Ei sovellu ruisku levitykseen.

KULJETUS-, SÄILYTYS- JA TURVALLISUUSTIEDOT

Säilytys	YLEISET TIEDOT: Altistumista ilmalle tai äärimmäisille lämpötiloille on vältettävä. Tämän tuotteen täyden säilymisajan varmistamiseksi purkki on suljettava huolellisesti ja sitä on säilytettävä 5 °C-35 °C lämpötilassa. Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa. KULJETUS: Interdeck on säilytettävä hyvin suljetuissa astioissa kuljetuksen ja säilytyksen aikana.
Turvallisuus	YLEISTÄ: Lue terveys- ja turvallisuustiedot etiketistä, saatavana myös Teknisestä tuestamme. HÄVITTÄMINEN: Älä hävitä purkkeja tai kaada maalia viemäriin kotona, vaan käytä tarkoitukseen osoitettuja paikkoja. Maalien kannattaa antaa kovettua ennen hävittämistä. Ylijäänyt Interdeck ei sovi hävitettäväksi kotitalousjätteen mukana tai muille paikoille ilman lupaa. Jäänteet on toimitettava kunnan osoittamiin paikkoihin.
VASTUUVAPAUSLAUSEKE	<i>Tässä annetut tiedot eivät ole täydellisiä. Jos tuotteen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ei ole tehty kirjallista kyselyä, sitä käytetään omalla vastuulla emmekä vastaa lopputuloksesta emmekä tuotteen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista (lukuunottamatta kuolemaa tai laiminlyönnistä johtuvaa tapaturmaa tai vahinkoa). Näitä tietoja päivitetään jatkuvasti kokemuksistamme, testeistä ja tuotekehityksestä saatujen uusimpien tietojen pohjalta.</i>